

七王工業株式会社



# モラサン

# W16

特殊樹脂塗膜により  
ベタ付きを抑制



改質アスファルトルーフィング

 七王工業株式会社

本社	〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地	TEL 0877-62-0951	FAX 0877-62-4927
中四国営業所			
東京営業所	〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15	TEL 03-3652-8151	FAX 03-3652-8153
大阪営業所	〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50	TEL 06-6474-7841	FAX 06-6474-7809
北海道営業所	〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1	TEL 011-384-0121	FAX 011-385-2442
福岡営業所	〒811-1355 福岡県福岡市南区松原 2-46-3	TEL 092-541-0909	FAX 050-3737-6148

## 特 徴

- ・ 表面に特殊樹脂を塗布し高温時のベタ付きを抑制！
- ・ 裏面不織布により折り曲げ・引張強度 UP！！
- ・ 軽量化により作業効率 UP！！


## 製品物性

試験項目		物性値	ARK04 <sup>s</sup> 規格
釘穴シーリング性	リング釘	0/10	2/10 以下
	ステープル釘	0/10	2/10 以下
引張強さ (N)	無処理	長手方向	118
		幅方向	62
	加熱処理	長手方向	114
		幅方向	121
寸法安定性 (mm)	長手方向	-1.3	0±3
	幅方向	+1.0	0±3

※試験方法：改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK04<sup>s</sup>規格

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

## 構 成



**16m × 1m**  
**厚さ 1.0mm**

**17kg**