

エコタック



(幅 1m×長さ 16m×厚さ 1.0mm)

【エコタックの特徴】

① 粘着層付

タッカーを打つ必要がありません

② 強い

目付の大きい合織を使用しています

③ すべり難い

表面に特殊樹脂を施している為より安全な作業が出来ます

【製品の物性】


| 試験項目 | | 製品名 | 試験結果 | ARK 規格値 |
|------|-------------------------|------|--|---------|
| 1 | 引張強度 (幅 10mm 当り) (N) | 長手方向 | 79.0 | 60 以上 |
| | | 幅 方向 | 61.0 | 40 以上 |
| | 最大荷重時の伸び率 (%) | 長手方向 | 39.0 | - |
| | | 幅 方向 | 52.0 | |
| 2 | 引裂強度 (N) | 長手方向 | 18.0 | 7 以上 |
| | | 幅 方向 | 24.0 | |
| 3 | 耐熱性能 | 合格 | 被覆物のずれ落ち、発泡、浸透している改質アスファルト等のしみ出しなどが生じない事 | |
| 4 | 折り曲げ性能 (°) | 合格 | 試験片 10 個中 9 個以上に亀裂が生じない事 | |
| 5 | 釘穴シール性 1 点法 | 合格 | 試験体 10 個中 8 個以上に漏水が無い事 | |
| 6 | 接着強さ (180 度引きはがし法) (N) | 46 | JIS Z 0237:2000 準拠 | |

*この表は試験値であり、この値を保証するものではありません。



構成図

合成繊維不織布の両面に改質アスファルトを使用。さらに裏面に粘着材を施し、仮止め用ステーブルを使用する必要がありません。耐久性や止水性に優れ、緩勾配や防水性が強く要求される現場に最適です。



樹脂塗膜
 鉱物質粉末
 改質アスファルト
 合成繊維不織布
 (改質アスファルト含浸)
 粘着層
 剥離フィルム



七王工業株式会社

| | | | |
|--------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 本社 | 香川県善通寺市金蔵寺町 180 | TEL : 0844-62-0951 | FAX : 0877-62-4927 |
| 大阪営業所 | 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50 | TEL : 06-6474-7841 | FAX : 06-6474-7809 |
| 東京営業所 | 東京都江戸川区松江 1-6-15 | TEL : 03-3652-8151 | FAX : 03-3652-8153 |
| 北海道営業所 | 北海道江別市幸町 11-1 | TEL : 011-384-0121 | FAX : 011-385-2442 |
| 福岡営業所 | 福岡県福岡市南区松原 2-46-3 | TEL : 092-541-0909 | FAX : 050-3737-6148 |