

七王工業株式会社



NANAO カラールーフィング

実績のアスファルトルーフィング 23kg 品



 七王工業株式会社

本社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地 TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927

中四国営業所

東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15 TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153

大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50 TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809

北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1 TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442

福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区桧原 2-46-3 TEL 092-541-0909 FAX 050-3737-6148

特 徴

- JIS A 6005 アスファルトルーフィング 940 適合品[※]
- 基材の原紙にアスファルトを含浸させて砂を塗布
- 表面に緑色を着色加工したルーフィング

※品質は自社試験


製品物性

試験項目		物性値	JIS 規格	
製品の単位面積質量	g/ m ²	1119	940 以上	
原紙の単位面積質量	g/ m ²	234	180 以上	
アスファルトの単位面積質量	g/ m ²	538	400 以上	
耐折り曲げ性	幅方向	10 個中 9 個以上に亀裂が生じないこと		
引張強さ	N/cm	長手方向	95	40 以上
		幅方向	55	20 以上
アスファルトの浸透状況	アスファルトに不浸透部分がないこと			
耐熱性	被覆物のずれ落ち、発泡、浸透しているアスファルトの染み出し等が生じないこと。			

※試験方法：JIS A 6005（アスファルトルーフィングフェルト）：2005 規格による。

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

構 成



21m × 1m

厚さ 1.0mm

23kg